Научная статья УДК 622.276.6

ИНДЕКСЫ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОРРОЗИИ И ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

Анастасия Ивановна Афонина¹, Афанасий Андреевич Протазанов²

1,2 Уральский государственный лесотехнический университет,

Екатеринбург, Россия

² ООО «Бантер Групп», Екатеринбург, Россия

¹ Nastya.afonina.00@inbox.ru

Анномация. В статье исследуются физико-химические характеристики пластовой воды для оценки рисков коррозии и образования минеральных отложений в условиях нефтегазового месторождения. С использованием индексов Ланжелье и Ризнера оценивается стабильность воды и ее склонность к образованию карбонатных отложений.

Ключевые слова: пластовая вода, коррозия, минеральные отложения, индекс Ланжелье, индекс Ризнера, стабильность воды, нефтегазовое месторождение

Для цитирования: Афонина А. И., Протазанов А. А. Индексы стабильности воды как инструмент оценки рисков коррозии и образования отложений // Научное творчество молодежи — лесному комплексу России = Scientific creativity of youth to the forest complex of Russia : материалы XXI Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. Екатеринбург : УГЛТУ, 2025. С. 871–874.

Original article

WATER STABILITY INDICES AS A TOOL FOR ASSESSING CORROSION AND MINERAL DEPOSITS FORMATION RISKS

Anastasia I. Afonina¹, Afanasy A. Protazanov²

¹ Ural State Forest Engineering University, Ekaterinburg, Russia,

² LLC «Banter Group», Ekaterinburg, Russia

¹ Nastya.afonina.00@inbox.ru

² Protazanov.A@yandex.ru

Abstract. This paper studies the physicochemical characteristics of formation water to assess corrosion risks and mineral deposits formation in an oil and gas field.

² Protazanov.A@yandex.ru

[©] Афонина А. И., Протазанов А. А., 2025

Using the Langelier and Ryznar indices, the study evaluates water stability and its potential for calcium carbonate deposition, offering preventive measures.

Keywords: formation water, corrosion, mineral deposits, Langelier index, Ryznar index, water stability, oil and gas field

For citation: Afonina A. I., Protazanov A. A. (2025) Indeksy stabilnosti vody kak instrument otsenki riskov korrozii i obrazovaniya otlozhenii [Water stability indices as a tool for assessing corrosion and mineral deposits formation risks]. Nauchnoe tvorchestvo molodezhi – lesnomu kompleksu Rossii [Scientific creativity of youth to the forest complex of Russia]: proceedings of the XXI All-Russian (national) Scientific and Technical Conference of undergraduate and postgraduate students. Ekaterinburg: USFEU, 2025. Pp. 871–874. (In Russ).

Экономия водных и энергетических ресурсов – важнейший приоритет для промышленных предприятий с учетом как экологических, так и экономических аспектов. Одной из основных проблем технологических систем является зарастание их внутренних поверхностей минеральными отложениями. Это приводит к снижению эффективности работы систем, ухудшению теплопередачи (в системах охлаждения и отопления), увеличению гидравлического сопротивления и коррозионному износу материалов.

В связи с этим особую значимость приобретает изучение физико-химических характеристик воды для предотвращения образования отложений и коррозии металлов, используемых в промышленных системах при различных условиях эксплуатации. Стабильность воды — это свойство, определяющее ее способность предотвращать коррозию оборудования и образование отложений карбоната кальция. Для оценки этих процессов используют методы физико-химического контроля, которые включают определение температуры, водородного показателя (pH), концентрации кальция, щелочности и общего солесодержания.

Цель данной работы — определение критериев стабильности воды для прогнозирования минеральных отложений с использованием индексов Ланжелье (LSI) и Ризнера (RSI).

Индекс LSI, предложенный В. Ф. Ланжелье в 1936 г. [1], позволяет определить степень насыщенности раствора карбонатом кальция. Формула для расчета LSI

$$LSI = pH - pH_{S}, (1)$$

где pH_s – значение, соответствующее равновесному содержанию в растворе ${\rm CO}_2$.

Значение pH_s вычисляется по формуле

$$pH_S = (9,3+A+B)-(C+D),$$
 (2)

где A — коэффициент минерализации;

B – температурный коэффициент;

C – коэффициент жесткости по $CaCO_3$;

D – коэффициент щелочности по CaCO₃.

Эти коэффициенты определяются по формулам

$$A = \frac{(lg\left[Ca^{2+}\right] - 1)}{10},\tag{3}$$

$$B = -13, 1 \cdot lg(t + 273) + 34, 55, \tag{4}$$

$$C = lg \left[Ca^{2+} \right] - 0.4, \tag{5}$$

$$D = lg[III], \tag{6}$$

где t – температура воды (°C);

 $[Ca^{2+}]$ – концентрация кальция (мг/л);

[Ш] – концентрация щелочных веществ (мг/л).

Для оценки стабильности воды была проведена серия анализов пластовой воды (таблица), отобранной с нефтегазового месторождения, точное месторасположение которого не раскрывается. Исследование направлено на определение ее физико-химических характеристик, необходимых для прогнозирования коррозии оборудования и риска образования минеральных отложений.

Экспериментальные данные

Показатель	Значение	Единицы измерения
рН при 25 °C	$3,5 \pm 0,1$	_
Температура	25	°C
Проводимость	21200 ± 21	мСм/м
Кальциевая жесткость	41625 ± 15	мг/л
Щелочность	1334 ± 12	мг/л

На основе экспериментальных данных, представленных в таблице, были вычислены вспомогательные коэффициенты для определения индекса насыщения (LSI) [2]. После преобразования данных и подстановки значений получено

$$A = 0,3326$$
; $B = 2,1286$; $C = 4,2194$; $D = 4,2193$.

Значение pH_s , соответствующее равновесному содержанию CO_2 в растворе:

$$pHs = (9,3+0,3326+2,1286) - (4,2194+4,2193) = 4,42$$

Индекс насыщения воды

$$LSI = pH - pH_s = 3,58 - 4,42 = -0,84$$

Индекс стабильности Ризнера рассчитывается по формуле [3]

$$RSI = 2 pHs - pH = 2 \cdot 4,42 - 3,58 = 5,26$$
.

Из полученных экспериментальных данных видно, что LSI = -0.84: вода агрессивна по отношению к карбонату кальция, что способствует растворению защитной карбонатной пленки и увеличивает риск коррозии. RSI = 5.26: вода находится в диапазоне, где возможны средние процессы осаждения, но незначительно преобладает агрессивное воздействие на металл.

Таким образом, экспериментальные данные показывают, что пластовая вода с данного месторождения имеет значительный коррозионный потенциал, связанный с ее физико-химическими характеристиками. Для предотвращения коррозии оборудования и минимизации образования минеральных отложений рекомендуется проведение мероприятий по регулированию состава воды, например, дозирование ингибиторов коррозии и отложений.

Список источников

- 1. Атанов Н. А. Оборотное водоснабжение нефтеперерабатывающего завода: учебное пособие // СамГАСА. Самара. 2002. 362 с.
- 2. Смирнова А. М., Атанов Н. А. Анализ индекса стабильности рек Волги и Самары // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. 2017. С. 186–192.
- 3. Двойченкова Г. П. Формирование минеральных образований на поверхности природных алмазов и метод их деструкции на основе электрохимически модифицированных минерализованных вод // Физико-химические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 4. С. 159–171.