

3. О разнице между количествами α -целлюлозы в белой норвежской целлюлозе, употребляемой для получения вискозы, и в белой целлюлозе фабрики „Сокол“. Опыты производились по обычному методу Jentgen'a и с удвоенным количеством щелочи по Waentig'y, при чем по последнему способу получались более низкие числа α -целлюлозы. Повторные опыты по обоим способам давали довольно близкие результаты.

В следующей таблице помещены количества α -целлюлозы и в обеих вышеозначенных целлюлозах, полученных по указанным двум способам:

	По Jentgen'y.	По Waentig'y.
Количество α -целлюлозы в норвежской целлюлозе.	88,87%	85,70%
Количество α -целлюлозы в целлюлозе ф-ки „Сокол“	85,70%	81,30%
Разница.	3,17%	4,40%

4. О лучшем методе выщелачивания фибры.

5. О влиянии прибавления наполняющих веществ на проклейку бумаги (работа не закончена).

Приказ по ВСНХ СССР.

№ 367.

Москва, 21 мая 1925 г.

Предлагается Гомельскому ГСНХ в отношении Полесского Бумтреста и Урал. Обл. СНХ — в отношении Камуралбумцелла, а также Ленинградбумтресту приять к руководству и исполнению приказ по ВСНХ СССР № 542 от 6 марта с. г.¹⁾, объявляющий: 1) временные высшие предельные материалыные нормы для государственной трестированной писчебумажной промышленности и 2) инструкцию для отбора и присылки предприятиями писчебумажной промышленности образцов для испытания („Торг.-Пром. Газ.“ № 65 от 21/III—1925 г.).

Нормы и инструкции вступают в силу в отношении указанных трестов с момента опубликования настоящего приказа.

За председателя ВСНХ СССР А. Брыков.

Управляющий делами ВСНХ РСФСР В. Чайванов.

¹⁾ „См. Бум. Пром.“, 1925 г. № 3.

Ответственный редактор—А. В. Кайяц.

Редакционная коллегия: Ф. Ф. Бобров, Л. П. Жеребов, А. И. Кардаков,

А. А. Нимитин, И. А. Никитин, Я. Г. Хинчин.