

В следующей таблице приведено число машин с различной шириной.

Ширина в метрах.	Число.
1 — 1,5	58
1,5 — 2	403
2 — 2,5	249
2,5 — 3	48
3 — 3,6	31
3,6 — и выше	3
	792

Как видно из таблицы, 82% всех германских машин имеют ширину от 1,5 до 2,5 метров; в частности, ширину ниже 2,5 м. имеют 710 машин, т.-е. около 90% и только 10% выше 2,5 м.

М. В.

Определение названия „газетная бумага“. В Соединенных Штатах Америки единственной бумагой, не облагаемой ввозной пошлиной, является газетная. При существовавшем до сего времени определении понятия „газетная бумага“ целый ряд сортов бумаги (из беленой целлюлозы и древесной массы, более или менее сильно клеенные и т. п.), могущих иметь и другое применение, могли быть ввозимы под видом газетной бумаги. Это обстоятельство побудило американское правительство дать газетной бумаге более точное определение, выработанное бумажным отделением Бюро Стандартов и гласящее:

Состав. В состав газетной бумаги должно входить не менее 70% древесной массы; остальное — небеленая сульфитная целлюлоза.

Вес. Стопа в 500 листов 24" × 36" *) должна весить не менее 30 англ. фунтов (13,5 кг.) и не более 35 англ. фунт. (15,8 кг.) **).

Катушки. Ширина катушек должна быть не менее 16 дюймов (40,6 см.); диаметр — не менее 28 дюймов (71,1 см.).

Отделка. Среднее из 10 наблюдений по глариметру Ингерсоля (при падении света на образец по направлению хода бумаги на машине пять отсчетов и поперек движения бумаги на машине пять отсчетов) должно быть не более 50%.

Зола. Содержание золы не должно превышать 2%.

Проклейка. Время прохождения насквозь воды при применении метода с шлифованным стеклом ***) должно быть не более 10 секунд (при других методах 5 секунд). Бумага не должна содержать минеральных примесей.

„Woch. f. Pap.“ 1925, №№ 29 и 31.

М. В.

*) Прибл. 60×90 см., нормальный формат I.

**) Что соответствует 50—58 грамм в кв. метре.

***) См. „Woch.“ № 40, 1924 г.