

Стандартные размеры кислотоупорных плиток для обмуровки целлюлозно-варочных котлов Центробумтреста.

Разработаны инж. **С. Я. Розановым** и приняты III целлюлозным совещанием ЦБТ 22—24 марта 1927 г.

№№ плиток.	А	В	С	Д	№№ плиток.	А	В	С	Д
1	175	175	175	35	10	150	135	175	35
2	175	173	175	35	11	150	125	175	35
3	175	170	175	35	12	135	120	175	35
4	175	165	175	35	13	135	115	175	35
5	175	160	175	35	14	135	110	175	35
6	175	155	175	35	15	135	105	175	35
7	175	150	175	35	16	135	100	175	35
8	150	145	175	35	17	135	90	175	35
9	150	140	175	35	18	135	80	175	35

- Примечания:*
- 1) Радиус кривизны плиток: № 1—2600, остальные—прямые.
 - 2) А—Нижнее основание. В — Верхнее основание. С—Высота плитки. Д—Толщина плитки.
 - 3) Для обмуровки сжег и цистерн употребляются плитки $200 \times 200 \times 40$, фильтровальные плитки — $150 \times 150 \times 45$ и $150 \times 300 \times 45$.
 - 4) Размеры в мм.

Dr. Ing. Rudolf Sieber

„Теплотехническая сторона процесса варки сульфитной целлюлозы“

— в пер. инж. М. О. Воловника —

Стр. 76, с 66 рис. в тексте.

Издание ТЭС'а	С заказами обращаться в Научно-Технический Совет Бумажной Промышленности	Цена 1 рубль
---------------	--	--------------

Москва, — Центр, ул. Стеньки Разина (Варварка), 5.