1712 1712

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Уральский государственный лесотехнический университет

Кафедра механической обработки древесины

С.В. Гагарина

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РАСЧЕТ РАСХОДА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОТДЕЛКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Методические указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 2602 по дисциплине – Технология защитно-декоративных покрытий

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЖИДКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ . ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Выпуск качественных изделий из древесины во многом определяется формированием защитно-декоративных покрытий, которое в настоящее время осуществляется преимущественно нанесением различных видов лакокрасочных материалов. Ассортимент продукции включает более 1500 наименований, из них в деревообрабатывающей промышленности используют более 100 наименований, образующих 7 основных групп. Каждая группа лакокрасочных материалов имеет особенности, приведенные в таби.

Таблица 1 Группы лакокрасочных материалов

1. Нитроцеллюлозная (НЦ)	Объем потребления НЦ - материалов с учетом современных требований экологии постепенно сокращается, так как они содержат большое количество растворителей. На фоне хорошей технологичности НЦ — материалы имеют низкий уровень образуемых покрытий
2. Нитроуретановая (НЦ – УР)	НЦ - УР — материалы выше по уровню показателей НЦ - покрытий, однако на рабочие поверхности мебели, особенно кухонь, не рекомендуются из-за недостаточной химстойкости и износостойкости
3. Кислотного отверждения (МЧ и МЛ)	Материалы кислотного отверждения по эксплуатационным показателям, содер жанию сухого остатка выше НЦ. Однако наличие эмиссии свободного формальде гида, возможности изменения цвета ок рашенной древесины не позволяет им найти широкое применение
4. Полиэфирная (ПЭ)	ПЭ группа материалов обладает высоки ми свойствами покрытия. Однако для на несения и отверждения ПЭ материалогуф – сушки требуется специальное доро гостоящее оборудование, а для группы парафинсодержащих ПЭ трудоемок про цесс облагораживания. ПЭ - материаль наносятся в основном на щитовые изделия мебели

5. Полиуретановая (УР)	УР - материалы занимают ведущее место в зарубежном ассортименте лакокрасочных материалов. Они технологичны, образуют покрытия с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами. Покрытия на основе УР - материалов на 15 % задерживают выделение формальдегида из плит ДСТП. Твердость покрытий очень высокая, в некоторых случаях близка к твердости стекла
6. Алкидная (ПФ и ГФ)	Алкидные покрытия стоят на уровне полиуретановых, а по атмосферостойкости даже превосходят их. Однако время отверждения покрытий при температуре 18 \pm 2°C колеблется от 24 до 72 часов, что не позволяет им найти широкое применение
7. Водная (или водоразбав- ляемая)	Водные или водоразбавляемые материалы по уровню показателей стоят рядом с НЦ и НЦ — УР группами. Они наиболее экологически чистые. Но для своего применения выставляют ряд требований: наличие очистных установок, отапливаемых складов, спец. емкости для перевозки в зимнее время и т.д.

В производстве лакокрасочных материалов прослеживается четкая тенденция к замене традиционных материалов на продукты, не содержащие органических растворителей или имеющие их в ограниченном количестве, так большую популярность на зарубежных и отечественных мебельных предприятиях приобретают акриловые материалы УФ сушки, порошковые материалы. Однако цена новых материалов, как правило, выше стоимости традиционных.

При выборе лакокрасочного материала необходимо руководствоваться качеством получаемого покрытия, формой и конфигурацией изделия, возможностью сокращения расхода, а также механизации и автоматизации процесса отделки.

Показатели основных свойств традиционных лакокрасочных материалов приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Характеристика вспомогательных материалов для покрытий мебели

		Способ		Полуфа	Полуфабрикатный материал	сриал		Ī	Покрытие	
Марка	Состав	нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих ве- шеств, %	Цвет	Жиз- неспо- соб- ность,	Разба- витель	Температу- ра отвер- ждения, ⁰ С	Температу- Продолжи- ра отвер- тельность ждения, ⁰ С отвержде- ния, мин	Твер- дость по М-3, у.е.
		-	Грунтовк	м для форм I	рунтовки для формирования прозрачных покрытий мебели Полизфирные	зачных по	крытий м	ебели		
ПЭ-0129*	,	Вальцами			От светло-	,	Crn-	1	5.0	9,0
					желтого до		рол			
TT3-0155*	1	Тоже			Тоже		То же	ā	0,2,0,25	
173-0211*	,	34		,		O.	,		0.50,7	,
II3-0243*		30		6266		,	*		0,1	,
*8810-CII	Полуфаб-	В элек-	30,45	5663	,	09	Бутил-		-	0,5
	рикатный	триче-					ацетат			
	лак и фо-	ском поле								
	то ини-									
	циатор в									
	COOTHO-									
	шении									
	100:3									

		Способ		Полуфабр	икатный в	атериал			Покрытие	
Марка	Состав	нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих ве- шеств, %	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Разба- витель	Темпера- тура от- вержде- ния, ⁰ С	Продолжи- тельность отвержде- ния, мин	Твер- дость по М-3, у.е.
				Полиур	етановые					
нц-0205П нц-0205Д	Полуфабри- катный лак, отвердители в соотноше- нии 100:10	Вальцами	6590	3642	4 цвета	-	Бутил- ацетат	1822	20	0,45
				Пр	очие				100	
Нитрокар- бамидная НК	=	Наливом, окунани- ем, рас- пылением	3570	4046			№646	1822; 4550	120;	
БНК	-	Наливом, окунани- см, рас- пылением	100	30	Свет- ло- жел- тый	· -	№646	1822; 4550	60; 2030	
Поливи- нилбути- ральная ВЛ-278	*	То же	3080	810	-	-	РЛ-278	1822; 5560	50; 20	
Поливинилацетатная ПС-1	-	Распыле- нием	2025	50		-	Вода	1822; 4045	3060; 2025	

Марка	Состав	Способ		Полуфаб	рикатный	материал			Покрытие	
	*	нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих ве- цеств, %	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Разба- витель	Температура отверждения, ⁰ С	Продолжи- тельность отвержде- ния, мин	Твер- дость по М-3, у.е.
ПЭ-0193	Полуфабри- катный лак, ускоритель, инициатор в соотноше- нии 100:2,5:1,5	В элек- триче- ском поле	3045	5663	-	8	Бутил- ацетат	6080	0,7	0,5
ПЭ-0165**	-	Вальцами	¥.	100	Ко- ричне- вого	*		•	-	•
ПЭГР-2**	•	То же	•	72	То же	44	-	46	-	0,35
				Нитроце.	плюлозны					
НЦ-0135	-	Вальцами	4570	3242	б цве-	-	Бутил- ацетат	80	2	0,55
НЦ-0140	å	То же	1835	1824	3 цвета		646, РМЛ	1822	20	0,4

		Способ		Полуфабр	нкатный і	материал			Покрытие	
Марка	Состав	нанесення	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих ве- цеств,	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Разба- витель	Темпера- тура от- всржде- ния, ⁰ С	Продолжи- тельность отвержде- ния, мин	Твер- дость по М- 3, у.е.
				Нитроцел	инолозны	e				
НЦ-0192			55100	2225	Ог светло- желто- го до желто-	-	То же	То же	10	0,4
				Аминоа	икидные					
HLĘ-0127***		Вальцами	30100	4349	7 цве- тов		Этил- ацетат, бутил- ацетат, 646	1822	20	0,35

	_			Полуфабр	икатный і	материал			Покрытие	
Марка	Состав	Способ нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих вс- шеств, %	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Разба- витель	Температура отвержлення, ^о С	Продолжи- тельность отвержде- ния, мин	Твер- дость по М-3, у.с.
МЧ-042	-	Гіневма- тическим распыле- нием в эл. поле.	4080	6068	Белый		РКБ-1	100110	0,5	0,2
			вки для фо	рмировани			ытий меб			
ПЭ-0044	Полуфабри- катный лак, инициатор в соотноше- нии 100:3	Вальцами	-	-	Белый, светло- серый	3		60	90	
ПЭ-0025	Полуфабри- катный лак, ускоритель, инициатор в соотноше- нии 100:3,3:5	То же	-	7380	Белый, серый	-	Аце- тон, Р-219	60	_	0,5
ПЭ-0059*	-	99	-	-	Серый	-	-	-	0,5	-
ПЭ-0068**				100	Белый					

		Способ		Полуфаб	энкатный :	матернал		П	окрытие	
Марка	Состав	нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4, с	Содер- жание нелету- чих ве- ществ, %	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Разба- витель	Температура отверждения, ⁰ С	Продол- житель- ность от- вержде- ния, мин	Твер- дости по М-3, у.е.
				Нитроце	ллюлозны	ie				
НЦ-007	-	Наливом, распыле- нием	50100	65	Крас- но- корич- невый		646; 647		0,751	
НЦ-008	-	То же	50120	70	Защит- ный серый	-	646; 647	То же	-	
НЦ-0038	-	99	50100	6368	Белый, серый		646; 647	-	-	-
НЦ-0042	44	Наливом, распыле- нием	4	5570	Свет- ло- серый	21	646	-	-	-
				Амино	алкидные					
M4-0054	**	Вальцами	-	8594	Белый, серый		Этил ацетат	100	0,7	-

** Радиационно-химическое отверждение
*** Возможно отверждение ИК-лучами в течение 0,5 мин.

Основные материалы для отделки мебели

Таблица 3

		Спо-			катны	й материал			Свойст	ва покры	LMB	
Марка	Состав	соб нане- сения	Вяз- кость по ВЗ-4	Содер- жание нелету- чих ве- ществ, %	Цвет	Жизне- способ- ность, ч	Раз- ба- ви- тель	Температура отверждения, ⁰ С	Продолжи- тельность отвержде- ния, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, . у.е.	Моро- 30с- тойкос ть, ⁰ С
					Пол	эфирные ла	ки					
ПЭ-246	Полуфабрикат- ный лак, ини- циатор, пара- фин в соотно- шении 100:3:1	На-	3542	5559	-	0,250,3		1822	24	10	0,5	-30
ПЭ-265	Полуфабрикат- ный лак, уско- ритель, ини- циатор, пара- фин в соотно- шении 100:1:1,7	На- ливом	3240	5559		0,10,15	*	1822	3-4	10	0,5	-40
IIЭ- 2133**	Полуфабрикат- ный лак, пара- фин в соотно- шении 100:3	То же	6080	6165		0,25			0,13	10	0,5	

3

Мар-	Состав	Способ на-	По	луфабрика	атный	і материа	aut .		Свойства	покры	тия	
ка		несения	Вязкость по В3-4	Со- держа- ние неле- тучих ве- ществ,	Цвет	Жи- знес- посо- бно- сть, ч	Разба- витель	Температура отверждения, ОС	Про- должи- тель- ность отвер- ждения,	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Моро зос- той- кость °С
ПЭ- 232	Полуфабрикат- ный лак, ини- циатор в соот- ношении 100:3,6	Наливом, окунанием, распыле-	90150	6068	25 0	22	Ацетон, Р-219	1822; 5565	12; I	10	0,45	-40
ПЭ- 250	То же в соотно- шении 100:3,9	То же	100150	6068	25 0	24	Ацетон, Р-219	1822; 5565	8; 0,8	8-10	0,5	-40
ПЭ- 250М	То же в соотно- шении 100:2,5	Распыле- нием	100150	4654		24	Ацетон	1822; 5565	8; 0,8	8-14 ma- TO- BOC **	0,5	-40
HIL- 2105	Полуфабрикат- ный лак, ускори- тель в соотно- шении 100:2	Вальцами	3055	1923	15	-	Бутил- ацетат	1822; 6090	0,5; 0,08	-	0,6	-
ПЭ- 251А, ПЭ- 251Б	Полуфабрикат- ный лак, ускори- тель, инициатор в соотношении 100:2,3:1,4	Пневмати- ческое рас- пыление в электриче- ском поле	3040	4350		10	РЛ- 251А, РЛ-251Б	70	0,5	7	0,5	-30

		Способ	13	олуфабри	катнь	ай матер	нал		Свойст	гва покры	гия	
Марка	Состав.	нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4	Со- держа- ние неле- тучнх ве- ществ,	UBer	Жиз- неспо соб- ность, ч	Разбави- тель	Температура отверждения, ⁰ С	Про- должи- тель- ность отверж- дения, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Моро 30с- той- кости ⁰ С
ПЭ- 2118	Полуфабрикат- ный лак, ускори- тель, инициатор в отношении 100:2,6:0,8	То же	3040	4350	-		РЛ-251 Б	6065	0,7		+	-
ПЭ- 2116П М	То же в соотно- шении 100:2:1	"	2835	4956	-	8	Бутил- ацетат	6080	0,5	1624 полу- мато- вое *	0,4	-40
ПЭ- 2105**	Полуфабрикат- ный лак, фото- инициатор в со- отношении 100:4	Наливом	5575	6468	-		-		0,0055	10	0,5	-40
ПЭ- 2135 IIM*	Полуфабрикат- ный лак, фото- инициатор в со- отношении 100:3	В элек- триче- ском поле	2835	4956	-	60	Бутил- ацетат	30, за- тем УФ лучи	0,05	1624 полу- мато- вое *	0,4	-40
ПЭ- 2136**	Полуфабрикат- ный лак, ускори- тель в соотно- шении 100:1	Наливом	5570	6468	-		Ацетон		0,0055	10	0,5	-40

		Способ на-	Γ	Голуфа бри	катный ма	териал			Свойст	ва покрыт		
Марка	Состав	несения	Вязкость по ВЗ-4	Содер- жание нелету- чих ве- ицеств, %	Цвет	Жизпеспособ- ность, ч	Раз- бави- тель	Температура отверждения, ⁰ С	Продол- житель- ность от- вержде- ния, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Мо- розо- стой- кость ⁰ С
119- 284A***	-	То же	70130	около 100	-	-	•		-	-	0,5	-
ПЭ- 284Б***	-	29	140190	около 100		-	-			•	0,5	-
ПЭ- 2121Б***	~	25	60130	около 100	-	+	-		*	10	*	-
ПЭ- 2121M2***	-	Вальцами	100-200	около 100	-		*		-	Мато- вое*		-
			L	}		олозные	лаки	L				
НЦ-218	+	Наливом, распыле- нием	5085	3034	2040		646; 647	4050	0,5-0,6	5060	0,5	+
HII-222	-	То же	3045	2226	40	-	646; РМЛ	4045	0,25	50	0,5	-
HII-223	-	То же; окунанием	125	3336	40	-	РМЛ- 315	4045	0,7-0,8	50	0,55	-
НЦ-224	-	Распыле- нием	2540	2530	130	-	:46; PMJI	4045	0,3-0,4	45	0,5	•

		Способ на-		Полуфабр	оикатный м	иатериал			Свойст	ва покрыт	RM	
Марка	Состав	несения	Вяз- кость по ВЗ-4	Со- держа- ние неле- тучих ве- цеств,	Цвет	Жизнеспособность, ч	Разба- витель	Температура отверждения, ^о С	Продол- житель- ность от- вержде- ния, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Мо- розо- стой- кость
НЦ-243	-	Наливом, распыле- нием	3580	2632	5		646; РМЛ	4045	0,3-0,4	20* ма- товое	0,4	-
HII-291	-	Распыле- нием	1822	1520	2 .	•	647	4056	0,5-0,6	-	-	-
НЦ-292	-	Наливом	6095	3036	100	-	646	4045	0,5	50	0,5	-
НЦ-2102	-	Вальцами	3545	1822	7	-	Этил-	100	0,007	-	-	-
Нитропо- литура НЦ-314	-	Тампоном	1520	1417	7	-	РМЛ	1822	1		-	1-1
					Аминоа	лкидные.	лаки					
НЦ-2101	-	Вальцами	3055	2630	От бес- цветно- го до песоч- ного		Этил- ацетат, этил- целло- зольв	100	0,017	Мато- вое*	0,5	

_	_
-	2
ч	n

		Способ	I	Толуфабри	катный ма	атериал			Свойст	ва покрыт	ия	
Марка	Состав	нане-	Вяз- кость по ВЗ-4	Содер- жание нелету- чих ве- ществ,	Цвет	Жиз- неспо соб- ность, ч	Разба- витель	Темпера- тура от- вержде- ния, ⁰ С	Про- должи- тель- ность отверж- дения, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Моро- 30с- тойкос ть, ⁰ С
МЧ- 270	То же в соотношении 100:6	Распы- лени- ем, на- ливом, валь- нами	90160	4852	80	48	Бути- ловый спирт, уайт- спирит	100105	0,08	-	0,6	-40
МЛ- 2111	То же в соот- ношении 100: (1015)	То же	70130	5054	-	24	Ксилол	1822; 5055	1; 0,3	2030 полу- мато- вое*	0,45	-
МЧ- 52	Полуфабрикат- ный лак, от- вердитель в со- отношении 93:7	В электрическом поле	6080	4650	4080	68	РКБ-2, РЭ-1В, РЭ-4В	6070; ИК-лучи	0,3; 0,2-0,25		0,6	-40

		Способ на-	Пол	у фа брика	тный	матери	ал		Свойств	а покрыт	RH	
Марка	Состав	несения	Вяз- кость по ВЗ-4	Со- держа- ние неле- тучих ве- шеств,	Цвет	Жизнеспособ-ность,	Разба- витель	Температура отверждения, ОС	Про- должи- тель- ность отвер- жде- ния, ч	Блеск по Р-4	Тве- рдо- сть по М-3, у.е.	Морозостой-кость,
				Полиуре	ганові	ые л аки						
УР-277	Полиол, отвер- дитель прибли- зительно в соот- ношении 100:85	Наливом, распылени- ем	50	3238	*	6	РЛ-277	1822; 60	2; 0.8	60	0,6	-40
УР- 277М	То же	То же	50	3440	-	6	РЛ-277	1822; 60	1,5; 0,7	25 ма- товое*	0,5	-40
УР-249	Полуфабрикат- ный лак, отвер- дитель в соот- ношении 100: (35:40)	Наливом, распылени- ем в элек- трическом поле	6080	2635	30	8	P-249	60	0,5-0,7	50	0.6	
УР- 249М	То же	То же	70120	2935	30	8	P-249	60	0,5	25 ма- товое*	0,5	10
УР- 2124М	Полуфабрикат- ный лак, отвер- дитель***	Паливом	1318	2733	-	8	РЛ-277	1822; 60	2; 0,5	1330 мато- вое*	0,5	

				Полуфабр	икатнь	ій материа	வ		Свойства	а покры	RHTL	
Napka	Состав	Способ нанесения	Вяз- кость по ВЗ-4	Со- держа- ние неле- тучих ве- цеств,	Цвет	Жизнеспособность, ч	Разба- витель	Темпе- ратура отвер- жде- ния.С	Про- должи- тель- ность отвер- жде- ния, ч	Блеск по Р-4	Тве- рдо- сть по М-3, у.е.	Моразостой-кость, ос
АУ- 271	•	Наливом, распыле- нием, окуна- нинем	6090	4347	100	-	Бута- нол, ксилол, толуол	1822; 80	4; 1	40 50	0,6	-
				Полизо	рирные	эмали						
ПЭ- 276	Полуфабрикатный лак, ускоритель, инициатор, парафин, в соотношении 100:2:3:1,5	Наливом	4050	6064	8 цве- тов	0,25	Ацетон	1822	24	10	0,5	-30
ПЭ- 587	Полуфабрикатный лак, инициатор в со- отношении 100:3,15	Наливом, распыле- нием	5565	6575	б цвс-	18	Ацетон	1822; 5560	48; 2	7	0,4	•
ПЭ- 2124		Наливом	4070	Около 100	4 цве- та		•	PXO	•	•	0,5	-40

Окончание табл. 3

		-1		Полуфаб	рикатный	матери	ал		Свойств	а покры	RHTI	
Марка	Состав	Способ нане- сения	Вязкость по ВЗ-4	Содер- жание нелету- чих ве- ществ, %	Цвет	Жизнеспо-	Разбавитель	Темпе- ратура отвер- ждения, ⁰ С	Про- должи- тель- ность отверж- дения, ч	Блеск по Р-4	Твер- дость по М-3, у.е.	Мо- розо- стой- кость, ⁰ С
					Нитроцея	плюлозі	ные эмали					
НЦ- 25	-	Наливом,	4570	2142	19 цве-	-	645; 646	1822; 4045	1-1,5;	45	0,3	-
НЦ- 257	-	То же	60135	3842	Белый	-	646	1822; 4045	11,5; 0,5	19 ма- то- вое	0,5	-
НЦ- 132К, НЦ- 132П	-	Кистью К), распылением	60100	1828	24 цвс- та	•	646; 649	1822; 4045	3; 1-1,5	-	0,15	-
				A	миноалки	дные эм	иали					
МЛ- 242	٠	Наливом, в электриче- ском поле	4580	5260	Белый	-	РКБ-1, РЭ- 1В, РЭ-2В, этилцелло- зольв	100110	1	60	0,3	•

^{***}Радиационно-химическое отверждение

2. НОРМАТИВЫ РАСХОДА ЖИДКИХ ПАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормативы и справочные данные для расчета норм расхода материалов на отделку деталей мебели, а также столярно-строительных изделий, приведенные в табл. 4-19, устанавливают удельный расход этих материалов с учетом получения требуемой категори ... ачества покрытия, марки лакокрасочного материала, метода нанесения лакокрасочных материалов и групп сложностей отделываемых поверхностей мебели.

В основу группировки отделываемых поверхностей мебели по группам сложности приняты конструктивные признаки изделий и габаритные размеры поверхностей, влияющие на величину технологических потеры при нанесении лакокрасочных материалов.

К I группе сложности отнесены поверхности собранных изделий корпусной мебели, состоящие в основном из щитов, в том числе: шкафов, секретеров, буфетов, сервантов, комодов, тумбочек различного назначения, столов трельяжей и т.д.

Ко II группе - поверхности отдельных щитовых и брусковых элементов мебели различной конфигурации.

К III группе - поверхности собранных изделий и сборочных единиц, состоящие из деталей шириной менее 100 мм, в том числе: стульев, кресел, диванов; шкафов, буфетов, тумбочек, подстольев столов, рамок дверок, вешалок, карнизов, отдельно входящих брусковых деталей и т.д.

Все три группы сложности распространяются только на метод пневматического нанесения лакокрасочных материалов; II группа сложности - на методы нанесения вальцами и наливом; III группа сложности - для распыления в электрическом поле высокого напряжения.

Таблица 4

Нормативы расхода полиэфирных грунтовок при нанесении их вальцами для прозрачного покрытия мебели по I категории подгруппы Б (ОСТ 13-27—82)

Лакокрасочные материалы	Расход на 1 м ² покрытия, кг
Полиэфирная грунтовка УФ - отверждения:	0.060
ПЭ-0211	0,060
фирм "Рейххольд-Хеми", "Фоттелер",	
"БАСФ", "Лакхеми"	0,050
Полиэфирная грунтовка ПЭ-0155	0,080
Грунтовка на основе полиэфирных лаков	0,080
В том числе:	
основы лаков	0,076
(ПЭ-246 или ПЭ-265) аэросил марок	
А-300 или А-380	0,004

Таблица 5 Нормативы расхода полиэфирных лаков для прозрачного покрытия поверхностей мебели II группы сложности по I категории подгруппы Б (ОСТ 13-27—82)

Рабочие растворы и их компо- ненты		Плотность	Содержа-	Вяз-	Расход на	Расход на 1 м² покрытия, кг, при температуре помещения	я, кг, при тем ения	пературе
	Марка	пленки,	тучих ве-	KOCTB,	ОП	25°C	CBbine 25°C	25°C
		I/CM	Mecra, %	0		Порода древесины	евесины	
					дуб, ясень, бук, бере-	орех, крас- ное дерево, шпон на основе бу- маг	луб, ясень, бе- реза, бук	орех, красное дерево, плон на основе
		При нане	При наиссении методом налива	ом налива				n war
Полнэфириый парафичеодержа- ший лак рабочей вязкости В том чисин	113-246		¥	4	0,520	0,470	0,520	0,470
Г-й рабочий состив		1	1	30-35	0,260	0,235	0.260	0,235
Полуфабрикатный дак	113-246	1.23	57.1	1	0,243	0,220	0.246	0,222
3%-ный раствор парафина в			-(i	0,002	0,002	0,004	0,004
стироле Инпинатор полимеризации - Перекисъ циклогексанона	(LE-50)	1		ì	0,015	0,013	0,010	600'0
2-й рабочий раствор			- (30-35	0.260	0,235	0,260	0,235
Полуфабрикатный лак	113-246	1,23	57,1		0,252	0,228	0,252	0,228
3%-ный раствор парафина в					0,03	0,002	0,004	0,003
стироле Ускоритель №30					0,005	0,005	0,004	0,004

						1 м ² покрытия помещ	ения	
	Марка	Плотность	Содержа-	Вяз-	до	25°C	свыше	25 ⁰ C
Рабочие растворы и их компо-		сухой	ние неле-	кость,		Порода др	евесины	
ненты		пленки, г/см ³	гучих ве- ществ, %	С	луб, ясень, бук, бере- за	орех, красное дерево, шпон на основе бумаг	дуб, ясень, береза, бук	орех, красное дерево, шпон на основе бумаг
Полиэфирный парафинсодержащий лак рабочей вязкости	ПЭ-265	-	-	19	0,520	0,470	-	•
В том числе:			_	30-36	0,260	0,235	_	_
Полуфабрикатный лак	ПЭ-265	1,1	57,0	-	0,251	0,227	-	-
3%-ный раствор парафина в сти-		-	-		0,004	0,004		
роле		-	-	-	0,005	0,004	-	
Гидроперекись изопропилбензола								
2-й рабочий состав			57,0	30-36	0,260	0.235		-
Полуфабрикатный лак	ПЭ-265	_		20 20	0,251	0,227		
3%-ный раствор парафина в сти-	110 205				0,004	0.004		
роле								
Ускоритель	№31		-		0,005	0,004	-	
	При на	несении мето	дом пневмать	ческого р	распыления			
Полиэфирный парафинсодержащий лак рабочей вязкости	ПЭ-246	1,23	=	-3-	1,300	1,250	1,300	1,250

Окончание табл. 5

					Расход на	1 м ² покрытия помещ		пературе
	Марка	Плотность	Содержа-	Вяз-	до	25°C	свыше	25°C
Рабочие растворы и их		сухой	ние неле-	кость,		Порода др	евесины	
компоненты		пленки, г/см ³	тучих вс- ществ, %	c	дуб, ясень, бук, бере- за	орех, красное дерево, шпон на основе бумаг	дуб, ясень, бе- реза, бук	орех, красное дерево, шпон на основе бумаг
В том числе:		-	-	23-25	0,650	0,625	0,650	0,625
1-й рабочий состав	ПЭ-246	-	57,1	-	0,580	0,558	0,587	0,565
Полуфабрикатный лак		-		-	0,006	0,006	0,006	0,006
3%-ный раствор парафина в сти- роле	LE-50	-	-	•	0,035	0,034	0,023	0,023
Инициатор полимеризации перекиси циклогексанона Ацетон		-	-	-	0,029	0,027	0,030	0,028
2-й рабочий состав	ПЭ-246	_	_	23-25	0,650	0,625	0,650	0,625
Полуфабрикатный лак		-	57.1	-	0,602	0,579	0,601	0,578
3%-ный раствор парафина в сти- роле		•	-	-	0,006	0,006	0,010	0,010
Ускоритель №30		-	-		0,012	0,012	0,009	0,009
Ацетон		-	l	-	0,030	0,028	0,030	0,028

Примечание. При нанесении полиэфирных лаков методом налива на не загрунтованную поверхность норматив увеличить на 0,08 кг/м², а на загрунтованную водоразбавляемыми грунтовками - на 0,03 кг/м²

Таблица 6

Нормативы расхода материалов для покрытия столярных стульев полиэфирным лаком ПЭ-251Б в электрическом поле токов высокого напряжения по 2-й категории подгруппы Б (ОСТ 13-27—82)

Рабочие растворы и компо- ненты	Нормативный до- кумент	Плотность сухой пленки, г/см	Содержание неле- тучих веществ, %	Пород	на 1 м ² тия, кг за дре- ины
		Плотност	Содерж	ясень, дуб	бук, берез
Грунтовочный лак ПЭ-2118 рабочей вязкости				0,180	0,124
В том числе: полуфабрикатная основа лака	ТУ6-10-12-4778	1,043	39	0,157	0,109
ускоритель №30 гидроперекись изопропил	TY6-10-851—75 TY38-10-293—75	-	*	0,004	0,003
бензола (гипериз) растворитель РЛ-251Б	ТУ10-16-47—77	-	-	0,018	0,011
Полиэфирный лак ПЭ-251Б рабочей вязкости		•	-	0,254	0,254
В том числе: полуфабрикатная основа лака	ТУ6-19-12-15—76	1,1	53	0,223	0,223
ускоритель №30 гидроперекись изопропил	ТУ6-10-851—75 ТУ38-10-293—75	-	-	0,005	0,005
бензола (гипериз) растворитель РЛ-251 Б	ТУ6-10-16-47—77	-	-	0,023	0,023

Примечание. В случае применения дополнительной операции грунтования грунтовками на основе КМЦ расход грунтовочного лака ПЭ-2118 уменьшить на 10%, а полиэфирного лака ПЭ-251 Б — на 20%

Таблица 7 Нормативы расхода полиуретановых лаков и грунта для прозрачной отделки мебели по 1-й категории подгруппы A (ОСТ 13-27-82)

					Расход на 1 м², кг	M, Kr	
				Групп	Группа сложности поверхности	поверхности	
	Плотность	Содержа-		II		Ш	
Рабочие растворы и их компоненты	сухой	ние неле-	Вязкость, с		Порода древесины	есины	
	пленки, г/см³	тучих ве-		орех, крас- ное дерево, илон на ос- нове бумаг	дуб, ясень, бук, бере- за	орех, красное дерево, шпон на основе	луб, ясень, бук, бере-
	При из	При нанесении методом налива	дом налива				
Матовый полиуретановый лак "Пуроляйт" фирмы "РайххольдХеми" в рабочем растворе	1,26	26,4	25-30	0,290	0,310		
В том числе:	F			0,224	0,238	i	1
полуфабрикатная основа лака	ŀ	,		0,044	0,048		
отвердитель разбавитель		*	*	0,022	0,024		¥
Грунтовочный состав фирмы "Штопльляк" в рабочем растворе	1,23	23,4	22-30	0,165	0,180		į.
В том числе.			4	0,138	0,151		
полуфабрикатная основа грунта			1	0,014	0,015		
отвердитель	4	,	1	0.001	0,001		×
специальная добавка разбавитель	1		ì	0,012	0.013		
		The state of the s					

					Расход на	1 м², кг	
				Групп	а сложност	и поверхности	
	Плот-	Содержа-		11		III	
Рабочие растворы и их компоненты	ность су-	ние неле-	Вязкость,		Порода др	евесины	
	хой плен- ки, г/см ³	тучих ве- ществ, %	С	орех, крас- ное дерево, шпон на ос- нове бумаг	дуб, ясень, бук, бе- реза	орех, крас- ное дерево, шпон на ос- нове бумаг	дуб, ясень бук, бере- за
Матовый полиуретановый лак 680 НМ/2 фирмы "Штолльлак" в рабочем растворе В том числе:	1,32	29,3	25-30	0,140	0,140	•	•
полуфабрикатная основа лака	_	-	-	0,105	0,105	-	-
отвердитель	-	-	-	0,018	0,018		-
специальная добавка	-	-	-	0,001	0,001	-	-
разбавитель	-	-	-	0,016	0,016		-
При н	анесении ме	тодом пневма	тического ра	спыления			
Матовый полиуретановый лак "Пуроляйт" фирмы "РайххольдХеми" в рабочем рас-	1,26	26,4	20-25	0,500	0,530	0,715	0,750
творе В том числе:				0.351	0,378	0,507	0.535
полуфабрикатная основа лака				0.071	0.075	0.101	0.107
отвердитель разбавитель	•		_	0,075	0,077	0,107	0,108
Грунтовочный состав 666 фирмы "Штол-лак" в рабочем растворе	1,23	23,0	20-25	0,265	0,290	0,395	0,435
В том числе: полуфабрикатная основа лака, грунта				0,211	0,231	0,314	0.346
отвердитель		_	-	0,021	0,023	0,031	0,034

Окончание табл. 7

					Расход на 1	M, Kr	
				Группа	в сложности	поверхност	и
	Плотность	Содержа-		П		II	
Рабочие растворы и их компоненты	сухой плен-	ние неле-	Вяз-		Порода древ	есины	
	ки, г/см³	тучих ве- ществ, %	кость, с	орех, крас- ное дерево, шпон на ос- нове бумаг	дуб, ясень, бук, бере- за	орех, красное дерево, ципон на основе	дуб, ясень, бук, береза
					0.000	бумаг	2.000
специальная добавка	-	-	-	0,002	0,002	0,003	0,003
разбавитель	-	449	-	0,031	0,034	0,047	0,052
Матовый полиуретановый лак 680 HM/2 фирмы "Штолльлак" в рабочем растворе В том числе:	1,32	29,0	20-25	0,225	0,225	0,340	0,340
полуфабрикатная основа лака	-	-		0,157	0,157	0,238	0,238
отвердитель		-	-	0,026	0,026	0,040	0,040
специальная добавка	-	-	-	0,002	0,002	0,003	0,003
разбавитель	-	-	-	0,040	0,040	0,059	0,059

Таблица 8 Нормативы расхода матового мочевиноалкидного лака кислотного отверждения МЛ-2111 для отделки мебели по 1-й и 2-й категориям покрытий (ОСТ 13-27—82)

Лакокрасочные мате-	Плот-	Содержа-	Вяз-		Pa	асход на	1 м ² , кг.	для катег	орий покр	ытий	
рналы	ность	ние неле-	кость, с		1	-й			2	-H	
	сухой	тучих ве-					Групп	а сложно	СТИ		
	пленки,	ществ, %		1	I	1	11		II		III
	г/см3						I	Торода			
				1	2	1	2	1	2	1	2
			При нанес	ении мс	тодом на	элива				*	
Лак кислотного отверждения МЛ-2111 в рабочем	1,17	43	28-30	0,260	0,270	-	•	0,130	0,140	•	
растворе В том числе:											
полуфабрикат лака	10	-	-	0,212	0,220	-	-	0,106	0,115	-	-
отвердитель	~	-	-	0,026	0,028	-	-	0,013	0,014	-	-
ксилол		-	-	0,022	0,022	-	-	0,011	0,011	-	
		При нанесе	ении метод	ом пнев	матичесь	сого расі	тыления				
Лак кислотного отвер- ждения МЛ-2111 в ра- бочем растворе	1,17	37	25	0,475	0,500	0,710	0,745	0,240	0,250	0,355	
В том числе:											
полуфабрикат лака	-	-	-	0,373	0,392	0,557	0,584	0,188	0,196	0,278	0,294
отвердитель		-		0,046	0,049	0,069	0,073	0,024	0,024	0,035	0,037
ксилол	-	-	-	0,056	0,059	0,084	0,088	0,028	0,030	0,042	0,044

Таблица 9 Нормативы расхода нитроцеллюлозных лаков для прозрачного покрытия мебели по 1-й и 2-й категориям (ОСТ 13-27—82)

Рабочие растворы и компо-	Марка	Плот-	Содер-	Вяз-		Pa	сход на	l м² пок	рытия, кг		
ненты	лака	ность плен-	жание нелету-	кость,			Подгруп	па А			Под- группа l
		ки, г/см ³	чих ве- ществ,		1	-я категори	Я	2-	я категорі	R	1-я кате- гория
			%			Груп	пы сложі	остей п	оверхнос	тей	
					I	II	III	I	11	Ш	III
	При	нанесениі	и лакокрасо	чных мате	риалов	методом на	лива				
Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	HIL-218			50-60	٠	0,290	•	•	0,145	-	
лак в исходной вязкости	HII-218	1,23	31	50-85	-	0,271		-	0,135	-	-
разбавитель *	РМЛ-218	-	-	-	-	0,019	-	-	0,010	-	-
разбавитель на корректировку до рабочей вязкости	РМЛ-218			-	-	0,014	-	-	0,007	-	-
2. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	НЦ-221	-	-	50-60	× ·	0,335		-	0,167	۰	-
лак в исходной вязкости	HII-221	1,22	26	50-90		0,320		-	0,160	-	
растворитель или разбави- тель	№ 646, РМЛ, М	-		•	•	0,015	•	-	0,007	-	-
растворитель или разбави- тель на корректировку до ра- бочей вязкости	№646, PMJI, M	•	٠	-	•	0,014	-	-	0,007	•	-

							Р	асход на	I м ² поі	срытия, кг		
	Рабочие растворы и компо- ненты	Марка лака	Плот- ность	Содер- жание нелету-	Вяз-			Подгруг	ппа А			Под- группа Б
			плен- ки, г/см ³	чих ве- ществ, %	С	1	-я категорі	Я	2	я категор	RH	l-я ка- тего- рия
							Груп	пы слож	ностей г	оверхнос	тей	
						i	II	III	I	II	IH	III
	3. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	НЦ-222	-	-	25-30	-	0,385	-	•	0,195	•	
30	лак в исходной вязкости растворитель или разбавитель на корректировку до рабочей вязкости	НЦ-222 НЦ-222 №646, М, РМЛ	1,29	23	30-45		0,385 0,014	•	•	0,195 0,007	•	-
	4. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	НЦ-223	-	-	50-60 He		0,275	-	-	0,014		-
	лак в исходной вязкости	НЦ-223	1,33	35	болсе 125	-	0,260	•	-	0,130	-	-
	разбавитель (при нанесении с подогревом)	РМЛ- 315	-	-	-	-	0,015	•	-	0,010		-
	растворитель РМЛ-315 на корректировку до рабочей вязкости		-	-	-	P	0,014		100	0,007		•

Рабочие растворы и компо-	Марка	Плот-	Содер-	Вяз-		Pa	сход на	1 м ² пок	рытия, кг		
ненты	лака	ность плен- ки,	жание нелету- чих ве-	кость,			Подгруп	па А			Под- группа Б
		r/cm³	ществ, %			-я категори	R	2.	я категор	Р	1-я ка- тего- рия
						Груп	пы сложн	остей п	оверхнос	тей	
					I	II	111	I	II	111	III
5. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	НЦ-224	-	a	25-30	•	0,330	-	-	0,165	•	-
лак в исходной вязкости	HII-224	1,30	27	25-40	-	0,330		-	0,165	-	_
растворитель или разбавитель на корректировку до рабочей вязкости	№646, М, РМЛ	-	-	-	-	0,014	-	-	0,007	۰	•
6. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	НЦ-243	•		35-55	-	0,330	-	-	0,165	-	-
лак в исходной вязкости растворитель или разбави-	HLĮ-243 №646,	1,33	30	35-80	-	0,300	-	-	0,150	•	-
тель	М, РМЛ					0,030	•	-	0.015	٠	-
растворитель или разбавитель на корректировку до рабочей вязкости	№646	-	-	•	*	0,014	-		0,007	*1	-

Рабочие растворы и компо- ненты	Марка лака	Плот- ность плен-	Содер- жание нелету-	Вяз- кость, с			Подгруг	ппа А			Под- группа Б
		ки, г/см ³	чих ве- ществ, %		1-	я категор	ня	2-	я категој	вис	1-я ка- тего- рия
						Груг	пы сложі	ностей п	оверхно	стей	
					I	11	III	I	11	III	III
При	нанесении	лакокрас	очных матс	риалов мс	тодом пн	евматичес	кого раст	тыления			
Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	HII-218	-	-	25-35	0,495	0,580	0,870	0,250	0,290	0,435	1,115
лак в исходной вязкости разбавитель	НЦ-218 РМЛ-	1,23	31	50-85	0,397 0.098	0,464	0,695	0,199	0,232	0,358	0,893 0,223
2. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	218 НЦ-221	2	2	25-35	0,560	0,655	0,985	0,280	0,330	0,490	0,220
лак в исходной вязкости растворитель или разбавитель	HL[-221 №646.	1,22	26	50-90	0,466 0,094	0,546 0,109	0,821 0,164	0,233 0,047	0,273 0,057	0,410 0,080	-
3. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости В том числе:	М, РМЛ HLI-222	*	9	25-35	0,590	0,690	1,030	0,295	0,345	0,515	-
лак в исходной вязкости	НЦ-222 №646.	1,29	23	30-45	0,561	0,656	0,982	0,281	0,328	0,491	
растворитель или разбави- тель	М		-	-	0,029	0,034	0,048	0,014	0,017	0,024	-
	НЦ-223	=	8	25-35	0,410	0,475	0,715	0,205	0,240	0,360	0,900

Окончание табл. 9

						P	асход на	м2 покр	ытия, кг		
=		Плот-	Со- держа- ние				Подгруп				Под- группа Б
Рабочне растворы и компо- ненты	Марка лака	плен- ки, г/см ³	неле- тучих ве-	Вяз- кость, с	1-	я категор	ня	2-5	категор	РИЯ	1-я ка- тего- рия
		1/CM	преств,	1		Груп	пы сложн	остей по	верхнос	тей	
			%		I	II	III	I	II	III	III
4. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости	НЦ-223	•	-	25-35	0,410	0,475	0,715	0,205	0,240	0,360	0,900
В том числе: лак в исходной вязкости разбавитель (при нанесении	НЦ-223	1,33	35	Не более	0,380	0,443	0,665	0,190	0,222	0,382	0,856
с подогревом) 5. Нитроцеллюлозный лак в рабочей вязкости	РМЛ-315		-		0,030	0,032	0,050	0,015	0,018	0,028	0,044
В том числе: лак в исходной вязкости	НЦ-224 НЦ-224	-	•	25-35	0,500	0,580	0,875	0,250	0,290	0,440	1,135
растворитель или разбави-	№646, M,	1,30	27	25-40	0,480	0,560	0,842	0,240	0,280	0,420	1,083
тель 6. Нитроцеллюлозный лак в	РМЛ НЦ-243	-			0,020	0,020	0,033	0,010	0,010	0,020	0,052
рабочей вязкости В том числе:	114 215			25-35	0,055	0,645	0,970	0,280	0,325	0,485	1,250
лак в исходной вязкости	НЦ-243					0.514	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000
разбавитель или раствори-	№646, M, РМЛ	1,33	30	35-80	0,444	0,516	0,776	0,222	0,258	0,388	0,999

Примена ния. 1. В случае применения грунтовочных составов НК, БНК или других на основе карбамидоформальдегидных смол или формировании покрытий по 2-й категории подгруппы А расход нитролака не нормировать. 2. При нанесении нитролака методом налива при температуре воздуха выше 30°С нормировать расход растворителя на корректировку рабочей вязкости нитролака в размере 15 г/м отделываемой поверхности для 2-й категории и 30 г/м для 1-й категории. 3. В случае нанесения нитролака Н11-223 пневмораспылением без подогрева норматив расхода растворителя для его разведения до рабочей вязкости принимать в размере 25% нормы расхода нитролака в исходной вязкости

33

Таблица 10 Нормативы расхода лакокрасочных материалов для нитроцеллюлозного покрытия мебели по 1-й категории группы А (ОСТ13-27—82) методом окунания

Рабочие растворы	Марка мате-	Pacxo	д на 1 м ² покрыти	Я, КГ
и их компоненты	риала	1	Ілина деталей, мм	
		До 300	301500	501900
	Про	зрачное покрыти	е	
Нитроцеллюлоз- ный лак в рабочей вязкости	НЦ-223	0,540	0,585	0,630
В том числе: нитролак в исходной вязкости *	НЦ-223	0,470 / 0,488	0,509 / 0,526	0,548 / 0,567
растворитель*		0,070 / 0,54	0,076 / 0,059	0,082 / 0,063
	Непр	озрачное покрыт	не	
Нитроцеллюлоз- ная эмаль в рабо- чей вязкости В том числе:	НЦ-25	0,960	1,140	1,320
нитроэмаль в ис- ходной вязкости	НЦ-25	0,864	1,026	1,188
растворитель	№ 646	0,096	0,114	0,132
Нитроцеллюлоз- ная шпатлевка в рабочей вязкости В том числе:	H1[-00-38	0,640	0,760	0,875
нитрошпатлевка в исходной вязко- сти	НЦ-00-38	0,544	0,646	0,743
растворитель	№646_	0,096	0,114	0,132

^{*} В числителе указана норма расхода при использовании растворителя РМЛ-315, в знаменателе — бутилацетата.

Примечание. Нормативы расхода нитролака НЦ-223 временные, до разработки специального лака для метода окунания

Таблица 11 Нормативы расхода нитрокарбамидных грунтовочных составов для прозрачного нитроцеллюлозного покрытия мебели по 1-й и 2-й категориям подгруппы A (ОСТ 13-27—82)

	Расход на 1	м ² покрытия, к	г при нанесени	ии способом
Материал	налива		евмораспылени	
	Д	ля групп сложн	ости поверхнос	ти
	II	1	II	Ш
Грунтовочный состав БНК в рабочей вязкости	0,130	0,170	0,200	0,300
В том числе: нитролак НЦ-222 смола КФ-Ж(М) или	0,065	0,085	0,100	0,150
M-70	0,043	0,057	0,067	0,101
	Расход на 1	м покрытия, к	г при нанесени	ии способом
Материал	налива	пн	евмораспылени	rs.
	Д	ля групп сложн	ости поверхнос	ТИ
_	II	I	II	111
25%-ный раствор кани- фоли в растворителе №646	0,021	0,027	0,032	0,048
стеариновая кислота или технический стеарин	0,001	0,001	0,001	100,0
Грунтовочный состав НК в рабочей вязкости В том числе:	0,130	0,170	0,200	0,300
нитролак НЦ-222	0,065	0,085	0,100	0,150
смола ФК-Ж(М) или М-70	0,039	0,051	0,060	0,090
25%-ный раствор канифоли в скипидаре	0.026	0,034	0,040	0,060

Рабочне составы лака и их компоненты	Марка	Сухой оста- ток, %	Вяз- кость по Вз-4, с	Расход на 1м² покры- тия, кг, для II группы сложности поверхности
Полиэфирная парафин-	ПЭ-276	65	ı	0,750
бочей вязкости В том числе:				
1-й рабочий состав			27-34	0,375
полуфабрикатная эмаль	ПЭ-276	÷	4	0,349
инициатор полимериза-	Импорт-			0,021
ции – перекись цикло-	ный			
3%-ный раствор парафи-			,	0,005
на в стироле				
2-й рабочий состав			*	0,375
полуфабрикатная эмаль		27-34	4	0,356
ускоритель №30	113-276	¥		0,014
3%-ный раствор парафи- на в стироле		×		0,005
Полиэфирная парафин- содержащая эмаль в ра-	"Глассит"	65	F	0,680
В том числе:				
1-й рабочий состав			20	0,110
реакционный грунт аце-		÷	4.	0,098
ТОН		,		0,012
2-й рабочий состав			45-50	0,570
эмаль-основа		·	a.	0,564
ускоритель			1	0,006

Нормативы расхода полиэфирных эмалей для непрозрачного покрытия мебели по 1-й категории подгруппы Б (ОСТ 13-27—82) при нанесении методом налива

Таблица 12

Таблица 13 Нормативы расхода нитроцеллюлозных эмалей и шпатлевок для непрозрачного покрытия мебели по 1-й и 2-й категориям подгруппы Б (ОСТ 13-27—82)

Рабочие растворы и их компо-	Марка	Плотность	Содержа-	Вязкость, с		Pacxo	ц на 1м	покрыт	ия, кг	
ненты	материала	пленки,	ние неле-		1	-я категорь	R	2.	я категор	RN
	·	r/cm³	тучих ве-			Группа с	ложнос	тн пове	рхности	
			ществ, %		1	II	III	I	H	Ш
	При нан	есении лакок	расочных ма	териалов метод	ом нал	ива				
і. Нитроцеллюлозная эмаль в рабочей вязкости	НЦ-25	-	•	-	-	0,600	-	-	0,300	•
В том числе: нитроэмаль в исходной вязкости	HLI-25	1,76	35	45-50		0,520	-	-	0,260	
растворитель	№646,	-		-	-	0,080	-	-	0,040	-
растворитель на корректировку	645	_	-		-	0,080	-	-	0,040	-
до рабочей вязкости	№646,				-	0,565		-	0,283	
2. Нитроцеляюлозная эмаль в ра-	№645	-	33	45-60						-
бочей вязкости	HIL-257					0.410			0.205	
В том числе:				(0.126	-	0,410	-	-	0,205	
нитроэмаль в исходной вязкости	№646,	1,55		60-135	-	0,155	-	-	0,078	-
растворитель	645	-	-		-	0,080	-	-	0,040	
растворитель на корректировку	№646,	-	-	-					0.600	
до рабочей вязкости	645				-	0,520	-	-	0,520	-
3. Нитроцеллюлозная шпатлевка	НЦ-00-7	-	41	45-60						
в рабочей вязкости	НЦ-00-8									
	HIT-00-8			_		0.000			0.360	
В том числе:				Густая вяз-		0,350	-	-	0,350	-
ппатлевка в исходной вязкости		1,85	-	кая масса	-	0.100			0.120	
растворитель	№646,	-	-	-	-	0,130	-	-	0,130	-
растворитель на корректировку	645	-	-	-		0,040	-	-	0,040	
до рабочей вязкости	№646,					0.040			0.040	
нитроклей АК-20	645	•	-	•	-	0,040		L	0,040	

Расход на 1м2 покрытия, кг

гаоочие растворы и их компо-	iviapka	TIMOTHOCIE	Содержа-	гомакость, с		Pacx	днатм	покрыт	ия, кг	
ненты	материала	пленки,	ние неле-		1-	я категор	ня	2-	я катего	рия
		I/CM3	тучих ве-			Группа	сложнос	ти повеј	рхности	
			ществ, %		1	H	111	I	II	III
	При на	несении лако	красочных м	атериалов мет	годом на	лива				
4. Нитроцеллюлозная шпат- левка в рабочей вязкости	HII-00-38	В	41	60-80	-	0,545	-	-	0,545	
В том числе:				Густая вяз-						
шпатлевка в исходной вязкости	HL[-00-38	1,85	68	кая масса	-	0,335	-	-	0,335	-
растворитель	№646,	-	-	-	-	0,180		-	0,180	-
растворитель на корректиров-	645	_	-	_	-	0.047		-	0,047	-
ку до рабочей вязкости	№646,									
нитроклей АК-20	№645	-	-	-	-	0,030	-	-	0,030	-
При в	анесении ла	кокрасочного	матернала м	етодом пневм	атическо	ого распь	ления			
1. Нитроцеллюлозная эмаль в	НЦ-25	-	32	30	0,790	0,920	1,375	0,395	0,460	0,685
рабочей вязкости										
В том числе:										
нитроэмаль в исходной вязко-	НЦ-25	1,76	-	45-70	0,675	0,786	1,175	0,340	0,400	0,585
сти	<i>№</i> 646,	-								
растворитель	645	-	-	-	0,115	0,134	0,200	0,055	0,060	0,100
2. Нитроцеллюлозная эмаль в	HЦ-257		29	45-60	0,765	0,890	1,335	0,380	0,445	0,665
рабочей вязкости										
В том числе:										
нитроэмаль в исходной вязко-	H11-275	1,55								
СТИ	№646,			60-130	0,535	0,624	0,935	0,265	0,312	0,465
растворитель	645	-		-	0,230	0,266	0,400	0,115	0,133	0,200
3. Нитроцеллюлозная шпат-	HLI-00-7			-	0,650	0,700	1,190	0,650	0,700	1,190
левка в рабочей вязкости	НЦ-00-8									

Содержа- Вязкость, с

Плотность

Марка

Окончание табл. 13

Рабочие растворы и их компо-	Марка	Плотность	Содержа-	Вязкость, с		Pacxo	дна Ім²	покрыти	я, кг	
ненты	материала	пленки,	ние неле-		1-	я категор	RN	2-9	категор	RHO
		г/см³	тучих ве-			Группа	сложнос	ги повер	хности	
			ществ, %		I	П	III	I	11	III
В том числе: шпатлевка в исходной вязко-	НЦ-00-7 НЦ-00-8	1,85		Густая вяз-	0,440	0,470	0,830	0,440	0,470	0,830
сти	НЦ-00-9 №646,			кая масса						
растворитель нитроклей АК-20	645	~		-	0,160 0,050	0,175 0,055	0,300	0,160 0,050	0,170 0,055	0,300
4. Нитроцеллюлозная шпат- левка в рабочей вязкости	HII-00-38	-		-	0,680	0,790	1,190	0,680	0,790	1,190
В том числе: нитроэмаль в исходной вязко-	НЦ-00-38	1,85		Густая вяз- кая масса	0,410	0,479	0,720	0,410	0,479	0,720
ети растворитель нитроклей АК-20	№646, 645	-			0,270	0,311	0,470	0,270	0,311	0,470

Рабочие растворы и их компо-

Таблица 14 Нормативы расхода мочевиноформальдегидного лака кислотного отверждения для прозрачного покрытия по 1-й категории подгруппы А (ОСТ 13-27—82) при нанесении в электрическом поле токов высокого напряжения

Рабочий раствор и его компоненты	Марка	Плот- ность пленки, г/см ³	Содержание нелетучих веществ, %	Вязкость,	Расход на 1м ² покрытия, кг, для III группы сложности поверхности
Мочевинофор- мальдегидный лак в рабочей вязко-	Мч-52	1,13	50	30	0,300
сти В том числе: лак полуфабри- катный в исход-	Мч-52	-	-		0,272
соляная кислота растворитель	РКБ-2	-	•	-	0,002 0,026

П р и м е ч а н и е. Лакирование выполняется по предварительно загрунтованной поверхности

Таблица 15 Нормативы расхода шпатлевочных составов для создания барьерного изолирующего слоя между облицовочными материалами и ДСтП при нанесении их вальцами

Матернал	гост, ту	Расход на 1 м ² покрытия шпатле- вочного состава, кг			
		No1	№2	№3	
Шпатлевочный состав всего		0,220	0,220	0,220	
В том числе: карбамидоформальдегидные смолы КФ-Ж, КФ-БЖ, КФ-Б	ΓΟCT 14 231- 78	0,120	0,212	0,218	
дисперсия поливинилацетат- ная	ГОСТ 18 992- 80	0,014	-	•	
наполнитель: тальк технический, или	ГОСТ 6578-75	0,085	0,006		
трепел,	ТУМП 13-55	-	0,006	-	
каолин	ГОСТ 19 608- 74	-	0,006	-	
Хлористый аммоний *	ГОСТ 2210-73	0,0012	0,002	0.002	
10%-ный раствор ** щавелевой кислоты		0,012	0,021	0.022	

^{*}Предусматривать при отверждении шпатлевочного состава в горячих прессах.

^{**}Предусматривать при отверждении шпатлевочного состава при температуре цеха

Таблица 16 Нормативы расхода прочих и вспомогательных материалов для отделки мебели по ОСТ 13-27—82

Операция	Категория покрытия	Применяемый материал	LOCT, TY	Еди- ница изме- рения	Норма расхода на выполнение одной опера- ции
Крашение водными кра- сителями:					
из краскораспылителя вручную	1,2	Красители органические " " Миткаль	Ty 6-14-100—75	KT/M ² KT/M ²	0,004
Кращение грунтовками: вальцами	1,2	Грунтовка НЦ-0140 в рабочем	TY 6-10-1566-76	Kr/M ²	0,030
		растворе Растворитель на корректировку		KIT/M2	0,010
из краскораспылителя	1,2	до рабочей вязкости Грунтовка НЦ- 0140 в рабочем	TY 6-10-1566-76	KT/M ²	0,100
вручную	1,2	растворе Грунтовка НЦ-0140 в рабочем	TY 6-10-1566-76	KL/M ²	0,025
		растворе Марля	FOCT 11 109-74	M2/M2	0,010
Грунтование: из краскораспылителя	1 (подгруппа Б)	Грунтовка на основе ПВАД Нитрокарбамилная грунтовка		Kr/M ² Kr/M ²	0,300
вручную	l (nourpyuna B)		FOCT 4644—75	KE/M ² KE/M ² KE/M ² KE/M ²	0,100
Влажное шлифование	I (подгруппа Б)	вата или марля Уайт-спирит	TOCT 5679—74 FOCT 11 109—74 FOCT 3134—78	KIN W	0,003
		Обрезки х/ б тканей		KT/M ²	0,005

Окончание табл. 16

Категория по- крытия	Применяемый материал	roct, ty	Единица	да на выпол- нение одной операции
	* * *	FOCT 4644—75	KT/M"	0,003
	Паста полировочная в рабочем		Kr/M²	0,180
	В том числе: Паста полировочная жилкая Ns291	TY 6-10-737—78	KT/M ²	0,157
	Уайт-спирит	FOCT 3134-78	KT/M ²	0,023
	Брусковая полировочная паста	TV 6-10-1483—79	KT/M ²	0,140
1 (полгруппа А)	Оорезки х/ 6 тканей	TOCI 4644—75	KT/M	0,005
	Средство для освежовки мато-	Ty 6-15-990-76	KT/M	0,005
	ных покрытий или доводочный полировочный	TV 13-163-14-78	Kr/M ²	0,005
	COCTAB		6 .6	
	Миткаль	FOCT 713873	M*/M	0,001
I (подгруппа Б)	Вата	LOCT 567974	KLIM	0,001
	или марля	TOCT 11109-74	M,W	0,003
	Ацетон технический	FOCT 2768-79	KL/M	0,250
	Марля	FOCT 11 109-74	M ² /M	0.010
	Марля	FOCT 11 109—74	M²/ денъ	1,0

Таблица 17 Нормативы расхода растворителей на промывку лаконаносящего оборудования

Растворитель	Оборудование	Лакокрасочный материал	Норма расхода растворителя на одну промывку, кг
Ацетон	Лаконаливная машина	Полиэфирные лаки,	30,0
	Краскораспылители	эмали	
		Полиэфирные лаки	2,0
		Полиэфирные эмали	2,5
Растворитель	Лаконаливная машина	Нитролаки, нитроэма-	15,0
№646, PMJI, pa3-	Краскораспылитель	ли, нитрошпатлевка	
бавитель М		То же	1,5

Таблица 18 Нормативы расхода лакокрасочных материалов для отделки столярно-строительных изделий

Наименование лакокрасочных ма-	Нормативы расхода, г/м верхности в исхо	
териалов	незаконченное покры-	законченное покры-
	тие	тие
1	2	3
Метод пневма	атического распылени	R
Эмали пентафталевые:	155	265
ПФ-115 белая	180	305
ПФ-14	160	270
114 17	180	310
Эмаль мочевинная МЧ-181 белая	180	305
Autorio 110 1001111111001 111 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1	205	350
Эмаль алкидно-строительная МС-22		300
белая	215	380
Водно-дисперсионные краски:	155	285
ВД-ВА-27А белая	175	330
	155	285
ВЛ-КЧ-26А белая	175	330
БД-К 1-20/1 ослая	190	310
ВД-КЧ-26 белая	220	355
	190	310
ВД-ВА-27 белая	220	355
п.	220	260
Лаки нитроцеллюлозные: НЦ- 218	-	300
		300
НЦ- 221	•	-
		355 370
НЦ- 222	-	
		420

	Нормативы расхода, г/м		
Наименование лакокрасочных ма-	верхности в исхо		
терналов	незаконченное покры-	законченное покры-	
	тие	тие	
1	2	3	
	атического распыления		
НЦ- 223	•	250	
		290	
НЦ- 224	-	315	
Лак алкидно-уретановый АУ-271	-	365	
		160	
Лак мочевинный МЧ-52	*		
		190	
Олифы	100	205	
	110	235	
N	! 1етод налива		
Эмаль мочевинная МЧ-181	150	270	
Эмаль пентафталевая ПФ-115	120	210	
Эмаль алкидно-стирольная МС-226	150	260	
Водно-дисперсионные краски:			
ВД-ВА-27А белая	-	245	
ВД-КЧ-26А белая	_	245	
ВД-КЧ-26 белая		260	
ВЛ-ВА-27 белая		260	
Лаки нитроцеллюлозные:			
НЦ-218	_	245	
НЦ-221	_	290	
НЦ-222	_	345	
НЦ-223		235	
HU-224		300	
M4-52		170-180	
	Иетод наката		
Водно-дисперсионные краски:			
ВД-ВА-27Л		260	
ВД-КЧ-26А		260	
ВА-КЧ-26		270	
ВД-ВА-27		270	
Окрашивание	н лакирование вальцами		
		180	
Эмаль алкидно-стирольная МС-226	•	140	
Лак мочевинный МЧ-52	•	120	
Лак алкидно-уретановый АУ-271	•	120	

Продолжение табл. 18

Наименование лакокрасочных материалов	-	, г/ м2,окрашиваемой сходной вязкости
терпалов	Незаконченное по-	Законченное покры-
	крытие	тие
1	2	3
Метод расп	ыления в электрополе	
Эмали пентафталевые:	130	220
ПФ-115 белая	140	230
	130	220
ПФ-14	140	230
	150	280
Эмаль мочевинная МЧ-181		
M	160	295
Метод струйного облива		
Эмали пентафталевые:	145	250
ПФ-115 белая	170	290
ПФ-223 белая	150	255
ПФ-14	160	290
ПФ-14 ТД Эмаль мочевинная МЧ-181	160 170	290
Эмаль иочевинная м ч-181	170	260
	110	200
Олифы К-3, К-5, «Оксоль»	Тод окунания	-
Эмали пентафталевые:		
ПФ-115 белая	150	250
ПФ-14	170	290
Эмаль глифталевая ГФ-230	150	260
Эмаль мочевинная МЧ-181 белая	170	290
Лак МЧ-52		200
Олифы	100	_
Водно-дисперсионная краска	170	
ВД-ВА-27А		
Водно-дисперсионная краска ВЛ-ВА-17	do .	325
Водно-дисперсионная краска ВД-КЧ-183	-	325
	ное шпатлевание	
Шпатлевки:		
НЦ-00-5	50	50
НЦ-00-7	50	50
НЦ-00-8	50	50
НЦ-00-9	50	50
XB-00-5	50	50
НЦ-00-38	50	50
Масляно-клеевая	50	50
Масляная	50	50
Поливинилацетатная	50	50

Наименование лакокрасочных материалов	Нормативы расхода, г/м, с	
материалов	Незаконченное покрытие	Законченное покрыти
1	2	3
	Сплошное шпатлевание	1
Шпатлевки: МЧ-00-54	150	150
	Экраска кистью, валиком	
Эмали пентафталевые:	125	210
ПФ-115 белая	145	245
	130	215
ПФ-14	145	250
O MII 181	145	245
Эмаль мочевинная МЧ-181 белая		
ОСЛАЯ	165	280
Эмаль алкидно-стирольная	150	240
МС-226 белая	170	300
Водно-дисперсные краски:	125	230
ВД-ВА-27А белая		
DE MILOS C	140	265
ВД-КЧ-26А белая		230
ВД-КЧ-26 белая	140	265
БД-К 1-20 Ослая	150	250
ВД-ВА-27 белая	175	285
24 2 2	150	250
_	175	285
Лаки нитроцеллюлозные:		210
1011 219	-	240
НЦ-218		245
HLL-221	-	
114-221		285
НЦ-222	-	
		335
НЦ-223	•	200
	-	230
НЦ-224		250
	-	290
Лак алкидно-уретановый		130
АУ-271 Лак мочевинный АУ-271	-	150
Олифы	80	1
Ounder	_	165
	90	
		190

Примечания. 1. В числителе указан норматив при окраске глухих дверных полотен, в знаменателе – при окраске окон и других изделий, коробок дверей и изделий решетчатой конструкции. 2. При лакировании изделий из ценных пород древесины толщина покрытия увеличивается, а норматив расхода лака по табл. 18 умножается на коэффициент улучшенной отделки K_y =1,4. Для пневмораспыления K_y =1,4, для других методов K_y =1,2

Таблица 19 Нормативы расхода растворителей и исходные данные для расчета нормативов расхода лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы	Стандарт, тех-	Плот-	Содер	Норматив р	Норматив расхода растворителя к нормативу расхода лакокрасоч- ных материалов, %	ворителя к нормати ных материалов, %	рмативу ра ов, %	схода лак	окрасоч
	вия	сухой плен- ки, г/см³	ние неле- тучих ве- шеств , %	писвмати- ческое рас- пыление	распыле- ние в элек- тро-поле	струй- иый об- лив и окуна- ние	налив	валь- цева- ние	валик
1	73	100	4	5	9	7	00	6	10
Эмали пентафталевые	FOOT 6465.76	1 65	60.0	00.31	NC 31	06.31	01.3	6.10	6 10
114-115 CONTA	LOCT 14022 Kg	200	20,00	02-51	15.00	15.30	2-10	2-10	2.10
114-223 Oction	TV 6 10 505 70	1.96	0.20	02-61	15.20	15-20	0-10	2-10	01-0
14-14	TV 4001 414	2.14	2,00	15-20	15.20	15-20	2-10	2-10	01-0
71 41-411	113-87	4114	0,07	02-01	13-70	07-61	2-10	3-10	01-0
Мочевинные:	TY 6-10-720-74	2.06	65.0	15-20	15-20	15-20	5-10	5-10	5-10
лифталевые:			214		7		,		
ΓΦ-230	MPTV 6-10-585- 65	1,52	53,0	15-20	15-20	15-20	5-10	5-10	5-10
Алкидио-стирольные: МС-226	TY 6-10-993-70	1.75	51.0	15-20	1	15-20	5-10	5-10	5-10
Таки витроцеллюлозные:									
HIL-218		1,23	31.0	20-25	¥		5-10	5-10	5-10
HIL-221	FOCT-4976	1.22	26.0	15-20			5-10	5-10	5-10
HIL-222		1,29	23,0	0					
НЦ- 223		1,33	35.0	15-20	,	-	10	in	40
HII-224		1,34	27.0	in	- (1

		PLIOT- HOCTE	держа-	Норматив ра	Норматив расхода растворителя к нормативу расхода лакокрасоч- ных материалов, %	ворителя к нормати ных материалов, %	рмативу ра Ов, %	схода лак	окрасоч
Лакокрасочные материалы	Стандарт, тех- нологические условия	сухой плен- ки, г/см	ние неле- тучих вс- шеств,	пневмати- ческое рас- пыление	распыле- ние в элек- трополе	струй- вый об- лив и окуна- ние	налив	валь- цева- ние	кисть,
-	2	3	4	S	9	7	00	6	10
Мочевинные; МЧ-52	TY-6-10-767-80	1,43	46.0	15-20	•	1		5-10	,
Алкидно-уретановые: Ay- 271	TY-6-10-1552-	1,1	45,0	15-20		,	9	2-10	1
Олифы К- 3, К-5 или «Оксоль»	TY-6-10-1208-		i,	wi	Ŧ	10	4.	•	į.
Воднодисперсионные крас-									
ки: ВД-ВА-27А белая ВД-КЧ-26А -//-	FOCT 19214-73	1,70	53,0	-00.0	4 . 4	* +	+ 1	47.4	
Воднодисперсионные крас-									
ВД КЧ-26 белая	FOCT 19214-73	1,69	58,0				+	+	
ВЛ-ВА-27 белая		1.69	58.0		,	,	1		

лакокрасочных составов в ваннах в пределах 7-10 % от нормы при температуре воздуха в зоне рабочего места 18-20° С. 2. При нанесении покрытий струйным обливом с последующей выдержкой в парах растворителя дополнительно предусматривается растворитель для обеспечения оптимальной конщентрации паров растворителя в паровом тоннеле в количестве 100 + 110% от нормы лакокрасочного материала исходной вязкости. 3. При нанесении покрытий в электрополе высокого напряжения дополнительно предусматривается растворитель для камеры нормализации в количестве 85% от норматива лакокрасочного материала в исходной вязкости при незаколиченией отделке и 50% от нормы при законченной отделке, а также алкамон в количестве 10% от растворителя. 4. Выбор растворителей ведут в соответствии с требованиями стандартов и техлических условий на лакокрасочные материалы или техлокументации на окраску. 5. В случае введения в лакокрасочный материал сиккатива количество растворителя для разведения соответственно уменьшится на количество сиккатива. Коэффициент полезного использования лакокрасочных материалов, необходимый для расчета времени на выполнение годовой программы представлен в таб. 20.

Таблица 20 Коэффициенты полезного использования лакокрасочных материалов

Методы нанесения	Коэффициент полезного использования (К _в)
Пневматическое распыление	0,75
Налив	0,95
Струйный облив и окунание	0,8
Распыление в электрополе:	
изделия щитовой конструкции	0,9
изделия рамочной конструкции	0,85
Накат	0,85
Вальцевание	0,9
Кистью, ручным валиком, шпателем	0,9

Примечание.

При отделке методом пневматического распыления окон и изделий решетчатой конструкции K_n =0,65. Этот метод ввиду больших потерь лакокрасочных материалов не рекомендуется для отделки указанных изделий.

Расчет расхода основных и вспомогательных лакокрасочных материалов выполняется на все детали и сборочные единицы изделия, в соответствии с заданием на курсовой проект. Результаты можно представить в виде сводной ведомости с учетом производственной программы. Результаты расчетов будут являться основой для определения себестоимости изделий и разработки мероприятий по экономии используемых материалов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Справочник мебельщика / под ред. Бухтиярова В.П. / М.: Лесная промышленность, 1985.
- 2. Инструкция по нормированию расхода материалов в основном произ-водстве мебели. М., 1983.
- 3. Зигельбойм С.Н., Петров П.В. Отделочные и монтажные работы в произ-водстве мебели. М.: Лесная промышленность, 1989.
- 4. Грацианская Л.П. Нормативы расхода материалов в производстве столярно-строительных изделий и паркета. М.: «Бриз», 2000.
- 5. Ветошкин Ю.И., Уральская Н.С., Гагарина С.В. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов. Екатеринбург: УЛТИ, 1992.